

AGUAPLAST®

DYNAMIC

FLEX FILL

STUCCO ELASTICO RIEMPITIVO **IN PASTA**

**Per Riempire, Chiudere e Impermeabilizzare
Crepe e Fessure Dinamiche**

IMPIEGHI

- Riempimento di crepe e fessure con movimento moderato o sogette a vibrazioni. I migliori risultati si ottengono in crepe da 10 mm di profondità e apertura di 5 mm.
- Impermeabilizzazione di fessure e crepe in facciate.
- Ideale per ricostruzione, riparazione e impermeabilizzazione di fughe in muri di laterizio o mattone.
- Permette anche riparare e ugualare buchi e imperfezioni in muri.
- Uso Esterno ed Interno.



CARATTERISTICHE

- Stucco monocomponente acrilico pronto all'uso in dispersione acquosa.
- Eccellente **capacità riempitiva**.
- **Elasticità interna permanente** entro -10°C e +70°C.
- **Rinforzato con microfibre di vetro**. Resistente a movimenti e vibrazioni senza fessurare.
- **Impermeabile** all'acqua e resistente a agenti atmosferici.
- Gran **aderenza** sopra supporti cantieristici come cemento, **intonaco**, laterizio, mattone, legno, pietra, prefabricati in cemento, ecc.
- Permette di ottenere una **finitura ruvida** simile all'intonaco civile e ad altri supporti cantieristici.
- Colore grigio chiaro. Può essere facilmente tinteggiato con coloranti all'acqua o universali.
- Non descuelga, tixotropico. Essiccazione rapida. Può essere rivestito con ogni tipo di pittura.
- Resistente allo sviluppo di funghi e muffe.

SCHEMA TECNICA

MODO DI UTILIZZO

Supporti

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri ed asciutti. Eliminare le polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante.

Applicazione

Pronto all'uso. Per tinteggiare, utilizzare coloranti universali oppure all'acqua, massimo un 4%. Aprire la crepa con attrezzo adeguato e pulire la stessa. Eseguire preventivamente una abbondante impregnazione di fissante acrilico o a solvente. Procedere con l'applicazione di DYNAMIC FLEX FILL avendo l'accortezza di riempire bene la crepa con la spatola. Si non se può riempire tutto il volumen della crepa, e essendo un prodotto fluido, DYNAMIC FLEX FILL penetrerà fino al fondo della stessa sembrando un leggero ritiro in superficie. In questo caso, lasciare asciugare e ugualare tramite una seconda applicazione superficiale. Dopo asciutto, carteggiare e pitturare.

PRECAUZIONI

- Non applicare direttamente sopra supporti umidi oppure su superfici con umidità permanente.
- Non applicare a sole batente oppure su supporti con temperatura elevata.
- Non utilizzare sopra lamine asfaltici ni sopra massi bituminosi.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Leganti	Copolimeri acrilici
Diluyente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 1,55 gr/cm3
Rendimento approssimativo	1,55 Kg di pasta per ogni volume di 1L
Consistenza	Grigio chiaro. Tinteggiabile con coloranti all'acqua o universali max 4%.

Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da +5° a +40 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola. Pulire con acqua, immediatamente dopo l'uso
Spessore raccomandato d'applicazione	da 5 a 10 mm
Tempo di lavorazione	Senza limite
Tempo di Essicazione	12 ore per ogni mm di spessore
Carteggiabile / Verniciabile	Appena secco in superficie (circa 24 ore)

CONSERVAZIONE

- 12 mesi se conservato chiuso, Immagazzinato lontano di temperature freddi.

CONFEZIONI

Ref.	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
51400 Barattolo 1 Kg	12 pezzi	54 cartoni
55400 Cubo 5 Kg	4 pezzi	36 cartoni



Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

