

AGUAPLAST[®]

FIBERLITE VTR REINFORCED

STUCCO BIANCO IN PASTA
RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO

**Per chiudere fessure di assestamento
sia statico come dinamico.
Per sostituire la garza di sottofondo**

IMPIEGHI

- Riparazione di cavillature, fessure e crepe sia statiche come dinamiche: tra laterizio e cemento armato o in prossimità di falsi telai di porte, finestre e cassonetti, ecc.
- Rasatura di pareti microfessurate.
- Per sostituire la garza di sottofondo.
- Applicabile su tutti i tipi di supporti: legno, intonaco, gesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, etc.
- Per esterno ed interno.



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

- Rinforzato con fibre di vetro: resistente alla fessurazione.
- Molto elastico e flessibile: si adatta ai movimenti delle crepe dinamiche, evitando che riappaiano.
- Grande aderenza su tutti i tipi di supporti: gesso, legno, intonaco, polistirolo ecc...
- Applicabile fino a 3mm: Non é un prodotto da finitura o riempimento, é un prodotto da riparazione.
- Molto resistente agli agenti chimici.
- Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.
- Non necessita di punti di ancoraggio.
- Facile da applicare e carteggiabile.
- Verniciabile appena asciutto.

MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri.

Eliminare le polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante.

Eseguire preventivamente una abbondante impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

Attenzione: non essendo FIBERLITE un prodotto da riempimento, dovendo riparare grosse crepe, é necessario procedere come segue:

- 1.- Aprire la crepa con attrezzo adeguato e pulire la stessa.
- 2.- Eseguire il riempimento della crepa utilizzando se in interno con AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO oppure AGUAPLAST SUPER RIPARATORE se in esterno.
- 3.- Una volta che il prodotto da riempimento sia perfettamente asciutto, procedere con l'applicazione di FIBERLITE negli spessori raccomandati avendo l'accortezza di affrancare FIBERLITE lateralmente alla crepa in tutta la sua lunghezza per almeno 2 cm.
- 4.- Lisciare con la spatola eliminando le eventuali bolle d'aria.
- 5.- Carteggiare e Pitturare.

PRECAUZIONI

- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C.
- Non applicare su superfici con umidità permanente.
- Non usare da riempimento.

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Leganti	Copolimeri acrilici
Diluente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 1,20 gr/cm ³
Rendimento approssimativo	1L di pasta / m ² per mm di spessore
Consistenza	Pasta fibrosa grigia-trasparente.
Colorabile	Tinteggiabile con coloranti all'acqua o universali max 4%.

Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da +5° a +30 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, immediatamente dopo l'uso
Spessore raccomandato d'applicazione	da 1 a 3 mm
Tempo di lavorazione	Senza limite
Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità, sopra lastra di gesso)	2-24 ore relativamente allo spessore
Carteggiabile / Verniciabile	Dopo essiccazione completa

CONSERVAZIONE

12 mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto e lontano da temperature estreme.

SICUREZZA

Il prodotto se a contatto con gli occhi può irritare.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

CONFEZIONI

<u>Ref.</u>	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
76500 Tubo 200ml	12 pezzi	100 cartoni
71400 Barattolo 750 ml	12 pezzi	54 cartoni

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

