

# AGUAPLAST<sup>®</sup>

## PROFESSIONAL

### RAPID FASSADE

Stucco in Polvere



**Per tutti i tipi di riparazione  
in facciata, carteggiabile  
in 3 ore**

**Su cemento, gesso, intonaco, vecchie pitture**



#### CONFEZIONI

5 kg. Ref.:80500  
15 kg. Ref.:81600

#### CAMPO DI IMPIEGO

- Stucco bianco in polvere applicabile su qualsiasi supporto esterno e interno: Intonaco, cemento cellulare, fibrocemento, pietra, ceramica, gesso, scagliola, cartongesso, rivestimenti in fibra di vetro, gres ecc...
- Per rasare e ricoprire su vecchie pitture e superfici scabre.
- Per chiudere fori di ancoraggio dei ponteggi senza viraggio di tinta.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Carteggiabile e verniciabile appena secco senza il rischio di efflorescenze e viraggi di colore. E' consigliabile aspettare 12 ore se applicato in grandi spessori.**
- Granulometria fine e facilmente carteggiabile.
- Straordinaria aderenza su ogni tipo di supporto.
- Applicabile umido sopra umido.
- Molto flessibile, senza retrazione e senza tensione.
- Rapido indurimento e buona resistenza agli urti.
- Alcalino resistente.
- Applicabile in grandi spessori in mano unica senza ritiro.
- Colore bianco

#### APPLICAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

##### Supporto:

Applicare il prodotto su supporti ben puliti e liberi da cere, grassi, oli ecc... I supporti devono essere consistenti e le pitture vecchie, se male aderenti, eliminate. Impregnare le superfici molto assorbenti con un primer tipo Betafix e proteggere adeguatamente le parti metalliche con Todo Terreno o primer adeguato. In caso di applicazione su superfici fessurate utilizzare il nastro di fibra di vetro, come sui giunti di cartongesso.

## PREPARAZIONE E UTILIZZO

Aggiungere 1 kg di polvere a 0,36 lt di acqua (5,5 lt per un sacco da 15 kg), amalgamare l'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea e consistente per essere immediatamente utilizzata.

Tempo di utilizzo 45/60 minuti secondo le condizioni climatiche.

Applicare con spatola liscia o dentata in acciaio inox.

Volendo utilizzare il nastro di fibra di vetro, utilizzare una spatola dentata che, lasciando un spessore regolare di 2/3 mm, permetta l'incorporo del nastro stesso. Una volta steso il nastro, ripassare con una spatola a lama liscia a finire.

Prima che lo stucco sia completamente asciutto è possibile fratazzarlo con un frattazzo in spugna e dopo 3/4 ore volendo una superficie liscia, sarà possibile carteggiarlo.

Una volta secco è possibile ricoprirlo con qualsiasi tipo di pittura o rivestimento per esterno.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## PRECAUZIONI

Non applicare in pieno sole, o a temperature inferiori a 5 C°. Non applicare su superfici con umidità permanente

## DATI TECNICI

Prodotto	
Componente	cariche minerali, leganti idraulici e resine sintetiche
Solvente	Acqua
Densità apparente in polvere	0.8 ± 0.05 g/cc
Densità della pasta	1.4 ± 0.05 g/cc
Apparenza	Polvere
Colore	Bianco
Granulometria	< 200µ - Fine
PH	11±0.5 inpastato - 9 ± 0.5 dopo 24 ore
Aderenza: intonaco	> 1,5 mPa.
Classificazione	Conforme alla norma NT F 36-36-005, famiglia IV Classe 4b, conforme ai prodotti da riparazione secondo NFT P-18840, si classifica come classe I.
Applicazione	
Temperatura di applicazione	Tra +5° e 35° C
Impasto	0,35 l. di acqua per 1 kg di polvere
Attrezzatura	Spatola liscia o dentata o frattone
Consumo teorico	1 kg per mm per m2 di spessore
Pulizia dell'attrezzatura	Con acqua appena dopo l'uso
Riempimento effettuabile per mano	da 0 a oltre 50 mm
Tempo di lavoro	45 minuti a 20°C
Tempo di essiccazione in profondità	in base allo spessore - Mediamente 12 ore

## CONFEZIONI

Sacco 5 kg -- per pallet 140 pezzi

Sacco 15 kg -- per pallet 48 pezzi

## IMMAGAZZINAGGIO

Conservare il sacco chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo dall'umidità.

### Note di carattere generale

I dati contenuti in questa scheda, sono una descrizione sommaria del prodotto. Rappresentano note generali che risultano da ns. esperienza e prove. Su questi dati non si possono formulare reclami in caso di applicazioni particolari. Per necessità o dubbi sulla corretta applicazione del prodotto, rivolgersi al ns. servizio tecnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

