

SCHEDA TECNICA

AGUAPLAST®

All 4 in

Stucco Multi-Usò in pasta

IMPIEGHI

- **Rasare:** Realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento.
- **Livellamento:** Applicabile in spessori fino a 6 mm su supporti irregolari e scrabe, per ottenere una superficie uniforme e liscia pronta per essere verniciata.
- **Rinnovare:** Rinnovamento di supporti verniciati .
- **Cartongesso:** Finitura dei giunti tra lastre in gesso e rasatura completa della lastra.



CARATTERISTICHE

- Eccellenti caratteristiche di lavorazione e applicazione.
- Eccellente aderenza.
- Facilmente carteggiabile.
- Classificazione EN 13963: Tipo 3ª. Stucco pronto all'uso per il trattamento delle giunte su lastre di cartongesso
- Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4)
- Resistenza alla comparsa de muffe e funghi
- Finitura sottilissima



SCHEDA TECNICA

MODO DI UTILIZZO

Supporti: Gesso, lastre di cartongesso, intonaci in cemento, calcestruzzo, tessuti in fibra di vetro, vecchie pitture, ...

I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e consistenti. Eliminare la polvere, grassi e cere. Nel caso il fondo sia molto assorbente applicare preventivamente un fissativo. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotti anticorrosive. Non applicare sopra superfici con umidità permanente.

Applicazione: Pronto all'uso. Applicare con fratone/spatola, rullo, machine tipo bazooka o machine a spruzzo airless (portata min 5 l/m, ugelli da 5,31). Pullire gli atrezzi con acqua.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	EN-13963: Tipo 3A: Stucco pronto all'uso per il trattamento delle giunte su lastre di cartongesso
Legante	Copolimeri acrilici
Diluente	Acqua
Densità	Approx. 1,75 g/cm ³
Rendimento	1,75 Kg x M ² x mm di spessore
Aspetto	Stucco pronto all'uso
Colore	Bianco
Granulometria	< 100 µ: Fine
pH	8 ± 1
Resistenza al fuoco	A2, s1 d0

Applicazione

Temperatura d'applicazione	Da +5° a +35 °C
Tempo di lavorazione	Senza limite
Tempo di essiccazione	24 h/mm
Verniciabile	Appena secco
Spessore	6 mm
Atrezzi	Fratrone/spatola, rullo, macchine a spruzzo airless e macchine tipo bazooka

CONSERVAZIONI

Minimo 36 mesi se conservato chiuso, in ambiente asciutto e fresco, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI

Ref.

70530-002

Cubo 15 kg

70530-001

Cubo 25 kg



Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

