


AGUAPLACK

Universal Joint

Stucco universale per il riempimento dei giunti tra lastre in gesso

IMPIEGHI

- Cartongesso: Riempimento e finitura dei giunti tra lastre in gesso, rasatura completa della lastra, funzione di adesivo per lastre in cartongesso, ... (Q1-Q2-Q3-Q4).
- Finitura: Realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento, non necessita di fissativo prima della verniciatura.
- Finitura: realizza una finitura fine e di qualità.
- Riempimento: Buchi fino a 50 mm sono riempiti, senza ritiro, e senza fessurazione.



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

- Eccellenti caratteristiche d'utilizzo e applicazione: Facile da preparare, anche a mano, non raggruma, facile da applicare a spatola per riporti e rasature, si carteggia facilmente.
- Applicazione rapida. Applicabile umido sopra umido.
- Granulometria extra fine per una perfetta finitura della giunta.
- Molto facile da carteggiare.
- Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4)
- Applicabile umido sopra umido
- Elevanta capacità di riempimento, fino a 50 mm
- Asciuga rapidamente
- Non spolvera anche a livello zero.



 06 B.0017 EN 13963:2005	AGUAPLACK UNIVERSAL JOINT			
	Material para juntas para placas de yeso laminado Materiais para juntas de placas de gesso cartonado Joint compound for laminated gypsum board joints Materiale per guarnizioni per il bordo di gesso		Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre Pakking materiaal voor gips board Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen	
	Reacción al fuego Reacção ao fogo	Reaction to fire Reazione al fuoco	Réaction au feu Reactie bij Brand	Reakcja na ogień Brandverhalten
				A2 s1 d0

MODO DI UTILIZZO

Supporti

I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e consistenti. Eliminare la polvere, grassi e cere. Nel caso il fondo sia molto assorbente applicare preventivamente un fissativo. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotti anticorrosivi.

Aggiungere 2 kg di polvere 1L d'acqua e mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea. La pasta ottenuta, può essere utilizzata entro 60 minuti a 20° C. Quindi applicare con frattone liscio oppure a spatola. Pulire gli attrezzi con acqua.

PRECAUZIONI

- Non applicabile su superfici con umidità
- Utilizzare a temperature comprese tra 5° e 35° C.
- Conservare al riparo dall'umidità

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione secondo EN 13963	EN 13963: Tipo 4B: Stucco a presa per il trattamento delle giunte senza la necessità della garza di rinforzo su lastre di cartongesso dal bordo arrotondato, semi-arrotondato, e per lastre i cui bordi siano stati preventivamente smussati a 45°
Legante	Leganti idraulici e polimeri solubili in fase acquosa
Diluyente	Acqua
Densità della polvere	Approx. 0.70 gr/cm ³
Rendimento	Stuccare : 1 Kg x M2 x mm spessore Giunti : 0,3 Kg per m lineare
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Granulometria	< 200 µ: Fino
pH	Neutro
Adesione della pasta alla garza di rinforzo	> 1000 gr
Resistenza al fuoco	A2, s1 d0

Applicazione

Temperatura d'applicazione	Da +5° a +35 °C
Atrezzi	Frattonne/spatola, macchine a spruzzo airless Pulire dopo applicazione
Tempo di lavorazione	60 minuti a 20° C
Tempo di essiccazione	24h / mm in base alle condizioni
Sovrapplicazione	1 ora

CONSERVAZIONE

Minimo 12 mesi se conservato chiuso, in ambiente asciutto e fresco, lontano da temperature estreme.




CONFEZIONE

Ref.
70020-001 Sacco 20 kg

Palette
50 sacchi

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzierilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

