

# AGUAPLAST DRYWALL PROJONT

Creamy ready mix multi-purpose joint-filler.



## CARATTERISTICHE GENERALI

### IMPIEGHI:

- Plasterboard: Joint filling and finishing.
- Skim-coating: Provides a fine and less absorbent finish.
- Levelling: Can be applied in up to 6 mm layers to smooth down uneven walls, providing a solid and firm background for any type of paint or wall covering.

### CARATTERISTICHE:

- Special formulation for application with roller.
- Excellent bonding, even on painted walls.
- Fine particle size, comfortable to apply.
- May be covered with any type of paint or coating material.
- Very easy to sand.

### GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
<b>Interni - Assorbenti</b>	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	3
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	3
Laterizio, mattone	3
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	3
Gesso e scagliola	3
Lastre Cementizie	3
Pitture opache	3
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	2
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	2
<b>Interni - Non-assorbenti</b>	
Pitture satinata/brillanti	Dopo carteggiatura
Vecchie pitture a base olio o base solvente	Dopo carteggiatura
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	3
Tessuti in fibra di vetro	3
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	-
Calcestruzzo liscio	2

### DATI TECNICI

<b>Prodotto</b>	
Aspetto	Pasta
Composizione	Acqua, cariche, leganti, additivi, etc.
Colore	Bianco
Granulometria	< 100 µm
Densità	1.75 g/cm3
<b>Applicazione</b>	
Temperatura d'applicazione	5-35 °C
Attrezzi	Rullo, frattone, spatola lisciante, macchine a spruzzo airless e macchine tipo bazooka
Spessore d'Applicazione	6 mm
Tempo di Lavorabilità	Senza limite
Tempo di Essiccazione	24h/mm
Rendimento	1,75 kg/m2/mm
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Dopo essiccazione completa
Interni / Esterni	Interni

### IMBALLAGGIO

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
70773-002	Latta 6 kg	2	144
70773-003	Latta 15 kg	-	44

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Eliminare la polvere come le parti mal aderite. Applicare DELTAFIX o altre impregnazioni per consolidare superfici friabili. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente FIXACRYL o altra impregnazione di fissante acrilico o a solvente. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con FUNGISTOP o altro fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altre prodotti anticorrosivi. Riempire buchi profondi con AGUAPLAST UNIVERSAL PRO/EXPRESS. Riparare e chiudere crepe dinamiche con AGUAPLAST FIBERLITE O AGUAPLAST FLEX FILL. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli

standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione.

### APPLICAZIONE

Pasta pronta all'uso particolarmente adatta per l'applicazione con rullo. Applicare manualmente con rullo, frattone, spatola, machine tipo bazooka o machine a spruzzo airless (portata min 5 l/m, ugelli da 5,31). Non sono necessari filtri o colino per l'applicazione. Per la pulizia, seguire le istruzioni del produttore della macchina. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura, rivestimento di finitura, carta da parati, ecc. Finiture decorative possono essere applicate una volta che la superficie è asciutta.

## PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

### PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.  
Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.  
Non applicare su supporti piastrellati.

### CONSERVAZIONE

Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 24 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso. Il materiale aperto dovrebbe essere consumato il prima possibile.

### SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su [www.aguaplast.it](http://www.aguaplast.it). Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%.



## NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

### Norme e certificati applicabili:

Classificazione EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)  
Classification EN-13963:2005

	24
	B.0114 EN 13963:2005
<b>AGUAPLAST DRYWALL PRO JOINT</b> Materiale per guarnizioni per il bordo di gesso. Tipo 3A Reazione al fuoco - A2 s1 d0	

### Certificazioni Ambientali:



**Nota:** La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.