

UNIVERSAL FASSADE

Stucco pronto alleggerito, per esterni



CARATTERISTICHE GENERALI

IMPIEGHI:

- Applicabile direttamente su ceramiche, anche in ambienti umidi come esterni, bagni e cucine.
- Rinnovamento di pareti esterne pitturate.
- Livellare superfici irregolari in esterno.
- Rasatura e stuccatura di superfici in cemento armato.

GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
Interni - Assorbenti	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	3
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	3
Laterizio, mattone	3
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	3
Gesso e scagliola	3
Lastre Cementizie	3
Pitture opache	3
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	2
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	1
Interni - Non-assorbenti	
Pitture satinato/brillanti	3
Vecchie pitture a base olio o base solvente	3
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	3
Tessuti in fibra di vetro	3
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	3
Calcestruzzo liscio	3
Esterni	
Facciate verniciate	3
Intonaci acrilici esterni	3
Facciate pastrellate	3
Supporti umidi	-
Supporti soggetti ad umidità costante	-

CARATTERISTICHE:

- Essiccazione rapida, verniciabile rapidamente senza creare efflorescenze o viraggi di colore.
- Resistente all'umidità e alla formazione di micro-organismi.
- Eccellente aderenza anche su superfici non assorbenti come ceramiche, smalti ecc...
- Supporta applicazione di elevati spessori anche in fase di rasatura. Non ritira.
- Traspirante al vapore.

DATI TECNICI

Prodotto			
Aspetto	Pasta		
Composizione	Acqua, cariche, leganti, additivi, etc.		
Colore	Grigio chiaro		
Granulometria	< 200 µm		
Densità	1.2 g/cm3		
Applicazione			
Temperatura d'applicazione	5-35 °C		
Attrezzi	Frattono, spatola lisciante, spatola, macchine a spruzzo airless		
Spessore d'Applicazione	5 mm		
Tempo di Lavorabilità	Senza limite		
Tempo di Essiccazione	12h/mm		
Rendimento	1,20 kg/m2/mm		
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Após secagem completa		
Interni / Esterni	Interni / Esterni		
IMBALLAGGIO			
N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
94100	Latta 10 L	-	44

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Eliminare la polvere come le parti mal aderite. Applicare DELTAFIX o altre impregnazioni per consolidare superfici friabili. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente FIXACRYL o altra impregnazione di fissante acrilico o a solvente. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con FUNGISTOP o altro fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altre prodotti anticorrosivi. Riparare e chiudere crepe dinamiche con AGUAPLAST FIBERLITE O AGUAPLAST FLEX FILL. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione. Si consiglia l'utilizzo di rete alcali resistente per rinforzare punti particolari come giunti strutturali, giunzioni

tra materiali di diversa natura, infissi, architravi, ecc. L'utilizzo della rete in fibra di vetro è consigliato per il rivestimento di piastrelle o ceramiche. Annegare la rete nel primo strato fresco pressando con la spatola e livellare. Sovrapporre i giunti della rete di 5 cm. Una volta asciutto, applicare un secondo strato per ottenere una finitura liscia.

APPLICAZIONE

Pasta pronta all'uso. Applicare manualmente con frattone o spatola. Può essere spruzzato con macchina Airless (portata min 5 l/m, ugelli da 5,31). Non sono necessari filtri o colino per l'applicazione. Per la pulizia, seguire le istruzioni del produttore della macchina. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura, rivestimento di finitura, carta da parati, ecc. Finiture decorative possono essere applicate una volta che la superficie è asciutta.

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.

CONSERVAZIONE

Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 12 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso. Il materiale aperto dovrebbe essere consumato il prima possibile.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.aguaplast.it. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%.



NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

Norme e certificati applicabili:

Classificazione EN 16566 (G3S2V2W2A0C0R0)

Nota: La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.