

AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER

Stucco riempitivo, per legno



CARATTERISTICHE GENERALI

IMPIEGHI:

- Riempire buchi e crepe anche di grande entità su legno e multistrato.
- Ripristinare manufatti in legno e mobili.
- Riparare spigoli e danneggiamenti strutturali su manufatti in legno.

GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
Interni - Assorbenti	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	-
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	-
Laterizio, mattone	-
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	-
Gesso e scagliola	-
Lastre Cementizie	-
Pitture opache	-
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	-
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	3
Interni - Non-assorbenti	
Pitture satinato/brillanti	-
Vecchie pitture a base olio o base solvente	-
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	-
Tessuti in fibra di vetro	-
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	-
Calcestruzzo liscio	-
Esterni	
Facciate verniciato	-
Intonaci acrilici esterni	-
Facciate pastrellate	-
Supporti umidi	-
Supporti soggetti ad umidità costante	-

CARATTERISTICHE:

- Riempimento fino a 50 mm in mano unica.
- Facile da modellare e lisciare dopo l'applicazione.
- Essiccazione rapida.
- Carteggiabile e verniciabile dopo solo 3h.
- Eccellente adesione su tutti i tipi di legno.
- Rinforzato con fibre.
- Può essere ricoperto con qualsiasi finitura o prodotto per legno.

DATI TECNICI

Prodotto	
Aspetto	Polvere
Composizione	Cemento, cariche, leganti, etc.
Colore	Marrone chiaro
Granulometria	< 200 µm
Densità	1.3 g/cm Densità della Polvere 0.9g/cm
Applicazione	
Temperatura d'applicazione	5-35 °C
Attrezzi	Spatola
Rapporto acqua / Kg di polvere	0,4L / 1kg
Spessore d'Applicazione	50mm
Tempo di Lavorabilità	30 min
Tempo di Essiccazione	3h
Rendimento	1 kg/m ² /mm
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Dopo essiccazione completa
Interni / Esterni	Interni / Esterni

IMBALLAGGIO

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
67620	Scatola 1kg	10	630

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Sanare da tarli e consolidare se necessario. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con un prodotto fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altre prodotti anticorrosivi. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione.

APPLICAZIONE

Utilizzare acqua, contenitore e attrezzi per miscelare il prodotto puliti. Preparare l'impasto in proporzione di 0,4L di acqua per 1 Kg di polvere. Versare gradualmente la polvere nell'acqua, e mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea senza grumi. Il prodotto può essere applicato immediatamente. La pasta rimane lavorabile ca. 30 minuti a 20°C. Alte temperature riducono e basse temperature possono prolungare il tempo di lavoro. Non mescolare una volta iniziata la presa. Non aggiungere acqua né polvere una volta iniziata la presa. Non aggiungere acqua in eccesso per evitare il ritiro. Applicare manualmente con frattone o spatola. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Può essere rivestito con qualunque tipo di vernice, lacca o pittura.

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.

Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.

CONSERVAZIONE

Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 36 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso. Il materiale aperto dovrebbe essere consumato il prima possibile.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.aquaplast.it. Prodotto Cementizio. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Raccogliere la polvere, sigillare in sacchi e smaltire in discariche autorizzate. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%. Materiale derivato da fonti responsabili.



NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

Certificazioni Ambientali:



Nota: La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto