BEISSIER ANTICONDENSA

Pittura riflettente con proprietà termo-isolanti, riduce la dispersione termica e la condensazione degli ambienti e migliora il comfort.



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE
Pittura opaca con proprietà termoisolanti e anticondensa.

Classificato secondo la norma UNE-EN 13300: Pitture e vernici. Materiali e sistemi di rivestimento a base d'acqua per pareti e soffitti interni.

IMPIEGHI
Pittura riflettente: riduce il flusso di calore verso l'esterno migliorando il comfort termico e il risparmio energetico.

Evita l'effetto parete fredda, prevenendo la formazione di macchie di umidità e muffe grazie alle sue proprietà termo-isolanti e anticondensa.

Sistema anti-condensa di BEISSIER insieme allo stucco AGUAPLAST ANTICONDENSA.

Su supporti minerali: gesso, stucco, cartongesso, cemento, fibrocemento, lastre di cemento, supporti organici, pitture plastiche, intonaci.

CARATTERISTICHE
- Pittura riflettente, a base di microsfere a bassa conducibilità che le conferiscono proprietà isolanti e anti-condensa.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Rinforzata con sistemi incapsulati, evita la ricomparsa di muffe funghi.
- Extra mate.
- Per interni.

IMBALLAGGIO

Nº art.	Formato	Box PZ	Pallet/PZ
70734-001	Barattolo 4 L	2	72
70734-002	Barattolo 15 L	-	33

DATI TECNICI

Prodotto	
Composizione	Resine acriliche,cariche, additivi
Colore	Bianco
Colorabile	Coloranti a base d'acqua/universali
Densità	1 g/cm^3
Total COV UNE-EN ISO 11890-2	< 1,5 g/l Valore límite UE Cat. (A/a): 30 g/l
Emissioni COV ISO 16000-6	A
Conduttività termica	0,11 W/mK
Permeabilità all´acqua liquida UNE EN 1062-3	≤ 0,1 kg/m² h^{0,5} W3 basso
Permeabilità al vapore acqueo UNE-EN ISO 7783	V2: media
Classificazione UNE-EN 13300	
Granulometría	Fine (< 100 µm)
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco profondo (< 5 a 85º)
Resistenza allo sfregamento a umido UNE-EN ISO 11998	Classe 2
Potere coprente/opacità UNE-EN ISO 6504-3	Classe 2 (≥ 98)

Apliccazione	
Temperatura d´applicazione	5º - 35 ºC
Attrezzi	Pennello o rullo
Diluzione	Ácqua máx. 10 %
Essiccazione al tatto	Dopo 60 min a 20 ºC
Verniciabile	Circa 24 ore a 20 ºC
Rendimento	Circa. 4 - 8 m^2/l

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es
www.beissier.com

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione. Verificare l'idoneità dei rivestimenti esistenti.
Rimuovere i rivestimenti non resistenti. Rimuovere vernice, l'intonaco e le parti staccate o mal aderenti.
Per una maggiore adesione, carteggiare le superfici molto lisce e/o brillanti.
Applicare un primer su supporti molto assorbenti
Carta da parati: rimuovere completamente, così come i residui di colla, e applicare una mano di FIXACRYL.
Le superfici trattate con primer non devono presentare uno strato lucido che possa ridurre l'adesione.
Proteggere le parti metalliche con TOTAL GRIP.
Riparare i difetti superficiali: fori, crepe.
Risanare e disinfettare le superfici contaminate (funghi, muffe,ecc.).
Rispettare i tempi di asciugatura degli stucchi utilizzati nel trattamento delle giunzioni delle lastre in cartongesso. Data la loro natura e modalità di applicazione, sono particolarmente sensibili all'umidità e possono causare la formazione di bolle, rigonfiamenti dello stucco e distacco del materiale. Si raccomandano una ventilazione e una temperatura adeguate.

APPLICAZIONE
Omogeneizzare il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare agitatori meccanici.
Si raccomanda di non diluire. Se necessario, aggiungere la quantità minima di acqua per adattarla alla consistenza dell'applicazione, max. 10% sulla prima mano e 5% sulla seconda mano. Una diluizione eccessiva compromette le proprietà della vernice: capacità isolante, tonalità del colore, potere coprente, ecc.
Applicare due mani di materiale in modo uniforme, lasciando asciugare tra uno strato e l'altro.
Può essere rivestito con vernici plastiche/ acriliche.
Attrezzi: Pennello o rollo.
Spessore finale consigliato: 250 micron (circa 2 mani non diluite).
Resa teorica: ca. 4 - 8 m2/L mano

TEMPI E ESSICCAZIONE
Secco al tatto: circa 60 min a 20 ºC.
Verniciabile: circa 24 ore a 20 ºC.
L'essiccazione completa richiede circa da 3 a 4 giorni.
Il prodotto si essicca per evaporazione dell'acqua in esso contenuta; Pertanto i tempi di asciugatura possono variare a seconda delle condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa) e dello spessore di applicazione.

OBSERVAZIONI
La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono rispettare le specifiche tecniche riconosciute e devono essere adattate all'opera e alle sue esigenze. In ogni caso, si raccomanda sempre di visionare il sistema proposto e di verificare l'idoneità dei prodotti in base alle loro caratteristiche, tenendo conto del supporto, delle condizioni costruttive e delle eventuali problematiche.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l´uso.
COLORE
Bianco.
Colorabile con coloranti a base d'acqua o universali, massimo 3%.
In base alle condizioni del supporto, possono verificarsi differenze di omogeneità/uniformità nella tonalità del colore a causa dei processi fisici e/o chimici che si manifestano durante la fase di indurimento, in particolare nei seguenti casi e per le seguenti ragioni:

- Differenze di assorbimento del supporto.
- Differenze nel grado di umidità del supporto.
- Differenze di alcalinità del supporto.
  Queste differenze possono risultare particolarmente visibili nelle zone riparate

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

PRECAUZIONE
Temperatura di supporto: Tra 5 e 35 °C. Temperatura di applicazione: Tra 5 e 35 °C. Non applicare con umidità relativa superiore all'85%.
Non applicare su superfici soggette a umidità permanente o capillare.
Non applicare su supporti trattati ancora umidi o non completamente induriti e asciutti.
Non applicare su plastica o metallo.
Rispettare i tempi di asciugatura tra una mano e l'altra.
Quando si ricoprono stucchi per giunti/sigillature di giunti, potrebbero verificarsi delle crepe nella vernice dovute alla maggiore elasticità del sigillante. Data la molteplicità di prodotti disponibili sul mercato, è necessario effettuare dei test caso per caso

CONSERVAZIONE
Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 24 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso.

ECOLOGIA, SICUREZZA E IGIENE
Tutte le informazioni relative alla sicurezza e alle misure da adottare durante la manipolazione e lo smaltimento del prodotto sono disponibili nella Scheda di Sicurezza. Controlla la versione più recente.


Consigli sostenibili. Gli scarti di pittura e i contenitori usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere depositati nelle aree e nei contenitori designati dalle autorità locali, le cui norme sullo smaltimento dei rifiuti devono essere rispettate. Non gettare i resti di pittura nel lavandino o nel WC. Riduci al minimo gli sprechi di pittura stimando la quantità necessaria. Recupera la pittura non utilizzata per un nuovo utilizzo.

Packaging sostenibile. Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%.



NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

Certificazioni Ambientali:



Nota: La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.